

WB465 纯丙真石漆

总述

WH-WB465 纯丙真石漆是一种由高级水性纯丙烯酸乳液、天然彩砂等经过现代加工工艺制造而成的新一代天然石材效果质感涂料。该产品具有优异的耐碱性、良好耐候性、保色性，能防霉、防藻；具有轻微延伸性，有效遮盖细微裂缝，防止开裂；有良好抗污性，硬度与花岗岩媲美。

推荐用途

可涂于水泥砂浆、灰泥、水泥石棉板、混凝土或腻子等表面。适合住宅、别墅、酒店、办公楼等建筑的内外墙装饰用。

物化性质：

主要成分：	天然彩砂、纯丙乳液、水、添加剂
重量固体分：	约 75% (具体颜色和造型不同即不同)
干燥时间：	标准厚度的单涂层 (25°C, 50% 相对湿度下) 表干：4 小时
颜色：	石材效果色或客户指定色
理论喷涂用量：	3.5-5 公斤/平方米 (2mm 干膜厚) (实际涂布率会因施工方法以及表面粗糙度, 孔隙度不同而同。)
包装规格：	30kg/桶, 50kg/桶, 75kg/桶, 200kg/桶或根据客户需要包装

施工指导

施工方法：	喷涂、批刮
施工工具：	专用真石漆喷枪、批刀
喷出压力：	6-8 公斤/平方厘米
稀释剂：	水，一般不需稀释
工具清洗：	清水
重涂时间：	最小：24 小时 (25°C, R.H.50%) 最大：不限
表面处理：	被涂表面必须清洁、无油和其它附着物，还要求被涂表面平整、坚实而无缺欠。 墙体含水率<10% 及 pH<10。
施工条件：	按照正常的良好条件进行施工。

注意事项：

1. 本产品应存放于阴凉、干燥和不受日光直射的仓库中，存放温度不低于 0°C。
2. 温度 5°C 以下或相对湿度 85% 以上不宜施工。
3. 不得加入其它油漆、有机溶剂或粉料等。
4. 本产品保质期为一年 (20°C/68°F)。
5. 施工前先阅读使用说明。
6. 开罐后充分搅拌罐内漆料
7. 如有需要可按照说明加入适量的水，切勿过量稀释
8. 请尽快用完已开罐的产品。

声明

此文件所列出的信息是可靠的。提供的每个数值都是作为理论数据从产品的配方中计算出来的。如果需要，我司可以告知任何上述给出数据的内部常用测量确定方法。由于使用条件非生产商所能控制，这里的信息不做为担保。产品只是用于

WB465 纯丙真石漆

专业使用。如有任何疑问，请与我司联系。

我公司技术支持与客户服务中心愿为您提供有关产品的咨询与应用技术服务，欢
迎来函来电联系。