

WB561 外墙弹性拉毛漆

总述 WH-WB561 外墙弹性拉毛漆是由高弹性的纯丙烯酸共聚乳液、颜填料和助剂等组成。是一种立体结构花纹厚浆涂料，具有极好的装饰性。使用特殊的滚筒，通过施工手法的调整获得所要求的花纹效果。

推荐用途 适用于各种砖石结构和石膏板墙面的装饰和翻新，也可适用于外墙保温配套系统。

物化性质 (白色，其他颜色会不同)
漆面与色彩：哑光、白色(其它颜色参考色卡)
涂盖面积：1-2 平米/公斤（一层）(实际涂布率会因施工方法以及表面粗糙度，孔隙度不同而不同)
闪点：无
密度：1.45g/ml
重量固含量：55%
指触干：1 小时（20°C/68°F,R.H.65%）(干燥时间随温度和湿度的变化而变化)

施工指导

施工方法：滚涂
稀释剂(最大体积)：不稀释
工具清洗：清水
漆膜厚度：干膜：45 微米
湿膜：100 微米
重涂间隔：最小：4 小时（20°C/68°F,R.H.65%）
最大：不限
单面漆间隔：24 小时（视环境温度不同而不同）
表面处理：被涂表面必须充分干燥、清洁、无油和其它附着物。pH 值必须低于 10。结构应平整、坚实、无缺欠。遇有旧漆膜的墙面，应将粉化、剥落的漆膜除去，并用清水冲洗干净，干燥后才可涂用。
施工工艺：处理好的墙面→外墙底漆→滚弹性拉毛漆→涂面漆
花纹调整：花纹大小疏密可通过选用发泡滚筒的大小、用力大小和速度快慢进行调整。

注意事项：

1. 本产品应存放于阴凉、干燥和不受日光直射的仓库中，存放温度不低于 0°C。
2. 温度 5°C 以下或相对湿度 85%以上不宜施工。
3. 不得加入其它油漆、有机溶剂或粉料等。
4. 本产品保质期为一年（20°C/68°F）。
5. 施工前先阅读使用说明。
6. 开罐后充分搅拌罐内漆料
7. 如有需要可按照说明加入适量的水，切勿过量稀释
8. 施工时避免让漆刷或滚筒沾上过量漆料。
9. 请尽快用完已开罐的产品。

声明 此文件所列出的信息是可靠的。提供的每个数值都是作为理论数据从产品的配方

WB561 外墙弹性拉毛漆

中计算出来的。如果需要，我司可以告知任何上述给出数据的内部常用测量确定方法。由于使用条件非生产商所能控制，这里的信息不做为担保。产品只是用于专业使用。如有任何疑问，请与我司联系。

我公司技术支持与客户服务中心愿为您提供有关产品的咨询与应用技术服务，欢迎来函来电联系。