

## WX010 水性锈蚀转化漆

<b>总述</b>	WH- WX010 水性锈蚀转化漆，施工方便，渗透性强，锈蚀转化快，漆膜干燥快，有极佳的转锈防腐作用。
<b>产品特性</b>	VOC 含量低，安全环保； 转锈快速； 渗透性强； 漆膜硬度高； 防腐蚀性能优。
<b>推荐用途</b>	主要用作带锈钢板、设备等的防腐蚀涂装。

### 技术参数

颜色	乳白色（转锈后黑色）
比重	约 1.10±0.05g/ml
体积固体份	>35%(理论上)
理论涂布率	11-12m <sup>2</sup> /L（以 30 微米干膜厚度计）
单层膜厚	推荐膜厚 30±5 微米
施工方法	空气喷涂、刷涂
喷孔	1.2-1.5mm
压力	0.3-0.5Mpa
稀释剂	去离子水
施工粘度	40-50S（T-4 杯）
工具清洗	去离子水
干燥时间	表干：约 1 小时，23°C，50%的相对湿度
环境温度	最低：15°C，最高：40°C。避免在相对湿度高于 85%下涂覆。
底材温度	最低：露点以上 4°C。
包装	单组份，20kg。
储存和产品有效期	产品必须按国家规定来储存。应保存于阴凉、通风良好的地方，避免过高的温度。容器必须牢固密封。产品有效期：6 个月。

### 施工指导

表面处理	WH- WX010 施工前要求被涂物件表面没有油脂等杂物，建议将松动的氧化皮打磨掉。
稀释	WH- WX010 根据具体涂装工具、涂装压力、环境温湿度等因素，添加适量去离子水来调整粘度，不建议过度开稀，避免带来性能的下降。
施工	WH- WX010 可采用空气喷涂、刷涂等。 通风：密闭场所中保持良好的通风。

### 安全措施

警告：对眼睛和皮肤有刺激，蒸汽对敏感的人来说可能引起呼吸道过敏。可能引起皮肤过敏反应。避免吸入蒸汽。不要接触到眼睛或皮肤。耳、眼、皮肤要有防护装备。为了避免潜在的呼吸道刺激，建议使用合适的呼吸器。使用后要彻底清洗皮肤。衣服应洗涤后穿着。如果没有呼吸，嘴对嘴进行人工呼吸，并迅速就医。

急救：如果不慎接触了眼睛，立即用清水冲洗至少 15 分钟，并脱去污染的衣鞋用肥皂清洗接触后的皮肤。

---

**声明**

此文件所列出的信息是可靠的。提供的每个数值都是作为理论数据从产品的配方中计算出来的。如果需要，我司可以告知任何上述给出数据的内部常用测量确定方法。由于使用条件非生产商所能控制，这里的信息不做为担保。产品只是用于专业使用。如有任何疑问，请与我司联系。

我公司技术支持与客户服务中心愿为您提供有关产品的咨询与应用技术服务，欢迎来函来电联系。